

QUY TRÌNH DẦU LAU GỖ GRAPHENE (3 LỚP) TRÊN GỖ TỰ NHIÊN

KHÁCH HÀNG							
QUY TÁC PHA SƠN		1. CÂN ĐÚNG TỈ LỆ					
		2. KHUẤY MẠNH ĐỀU TỪ 5- 10 PHÚT (dễ sơn & đóng rắn hòa tàn và phản ứng hoàn toàn .					
		3. SỬ DỤNG SAU 5 PHÚT					
		4. THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP : 2-3 GIỜ					
Dùng nhám 320 - 400 xả nhám láng mịn bề mặt trước khi lau Sử dụng loại vải lau không ra màu, không đồ lông							
Bước	Nguyên vật liệu sử dụng		Mã	Tỉ lệ (Kg)	Định mức/ m ²	Cách làm	Khô tự nhiên
1	Dầu lau gỗ Graphene (lần 1)	Dầu lau gỗ Graphene	369	5	50 - 100Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi lau 2. Dùng vải lau, lau đều toàn bộ bề mặt sản phẩm 3. Dùng vải sạch lau khô lại ngay	Thời gian khô: 30 phút - 1h thực hiện bước tiếp theo
		Đóng rắn	HV 847	1			
2	Dầu lau gỗ Graphene (lần 2)	Dầu lau gỗ Graphene	369	5	50 - 100Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi lau 2. Dùng vải lau, lau đều toàn bộ bề mặt sản phẩm 3. Dùng vải sạch lau khô lại ngay	Thời gian khô: 30 phút - 1h thực hiện bước tiếp theo
		Đóng rắn	HV 847	1			
3	Dầu lau gỗ Graphene (lần 3)	Dầu lau gỗ Graphene	369	5	50 - 100Gr/m ²	1. Kiểm tra bề mặt sản phẩm trước khi lau 2. Dùng vải lau, lau đều toàn bộ bề mặt sản phẩm 3. Dùng vải sạch lau khô lại ngay	Thời gian đóng gói: 24 - 36 giờ.
		Đóng rắn	HV 847	1			
Ghi chú: Định mức tiêu hao, tỉ lệ pha nêu trên áp dụng trên mặt phẳng nằm ngang, định mức tăng/giảm tùy vào điều kiện thực tế, tay nghề người thợ và bề mặt vật liệu thực tế trong quá trình làm mẫu. Quy trình này được thực hiện thử nghiệm trên mẫu chưa được áp dụng trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Quy trình chính thức được áp dụng sau khi sơn thực tế trên sản phẩm.							

Ngày 12 tháng 06 Năm 2023

Kỹ Thuật viên