

**QUY TRÌNH SƠN GRAPHENE MÀU KEM TRÊN SẮT ĐEN (DÙNG SÚNG PHUN CÔNG NGHIỆP)
BẢO HÀNH 5 NĂM - BẢO VỆ 10 NĂM**

KHÁCH HÀNG		TAN THANH					
QUY TÁC PHA SƠN		1. CÁN ĐÚNG TỈ LỆ					
		2. KHUAY MẠNH ĐỀU: TỪ 5 - 10 PHÚT (để sơn & đông rắn hòa tan và phản ứng hoàn toàn)					
		3. SỬ DỤNG SAU 5 PHÚT					
		4. THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP: 2 - 4 GIỜ					
YÊU CẦU BỀ MẶT KIM LOẠI TRƯỚC KHI SƠN		1. DÙNG NHẪM 180/240 (BẮN CHÁI SẮT) CHẠ SẠCH SẢN PHẨM: KIM LOẠI PHẢI SẠCH LỚP RỈ BỤI BẮN,...					
		2. DÙNG DUNG MÔI LAU SẠCH LỚP ĐẦU MỖ, RỈ SÉT TRÊN SẢN PHẨM					
		3. Điều kiện nhiệt độ thích hợp từ 30 độ C hoặc cao hơn, (khi nhiệt độ dưới 30 độ C, hơi ẩm trong không khí làm giảm độ bám dính của sơn)					
		4. Nếu nhiệt độ dưới 30 độ C, sấy nóng vật liệu tới 30 độ C trở lên trước khi sơn					
		Cự ly từ vị trí phun đến sản phẩm từ 10-15cm, chỉnh súng phun cho gió và lượng sơn ra vừa phải (Sơn vừa đủ đạt độ dày màng sơn để đạt chất lượng theo yêu cầu (chống rỉ, bền màu,...)					
Bước	Nguyên vật liệu sử dụng		Mã	Tỉ lệ (Kg)	Định mức/m ²	Cách làm	Khô tự nhiên
1	Sơn men graphene nâu chống rỉ	Sơn men graphene nâu chống rỉ	N-GGR25	3	250gr/m ²	1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút. 2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 4h 3. Dùng súng phun công nghiệp, phun đều 3 pass lên bề mặt vật liệu	Thời gian khô: 6 - 8h vuốt nhám 240
		Đóng rắn	H 842	1			
2	Sơn graphene kem 202	Sơn Graphene kem 202	GGR 202	3	250gr/m ²	1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút. 2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 4h 3. Dùng súng phun công nghiệp, phun đều 3 pass lên bề mặt vật liệu	Thời gian khô: 6 - 8h vuốt nhám 240
		Đóng rắn	H 842	1			
3	Sơn graphene kem 202	Sơn Graphene kem 202	GGR 202	3	250gr/m ²	1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút. 2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 4h 3. Dùng súng phun công nghiệp, phun đều 3 pass lên bề mặt vật liệu	Thời gian khô: 24 - 36h
		Đóng rắn	H 842	1			

Ghi chú: Định mức nêu trên là định mức lý thuyết có thể thay đổi tùy vào điều kiện thi công thực tế, tay nghề người thợ và bề mặt vật liệu thực tế trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Ngày 27 tháng 11 năm 2023