

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO PT

Nhà máy 1-sản xuất: TĐS 102, tờ bản đồ số 23, KP.Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Nhà máy 2-văn phòng: 24/15 KP Bình Phước B - Bình Chuẩn - Thuận An - BD

Hotline: 0336 603 699

Website: pt-hightech.com.vn

Email: info@congnghecaopt.com.vn

QUY TRÌNH SƠN GRAPHENE MÀU NÂU TRÊN NGÓI XI MĂNG

KHÁCH HÀNG							
QUY TẮC PHA SƠN		1. CÂN ĐÚNG TỈ LỆ					
		2. KHUẤY MẠNH ĐỀU TỪ 5 - 10 PHÚT (để sơn & đông rắn hòa tan và phản ứng hoàn toàn)					
		3. SỬ DỤNG SAU 5 PHÚT					
		4. THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP: 2 - 4 GIỜ					
Dùng nhám 180 vệ sinh sạch sẽ bề mặt ngói trước khi sơn							
Bước	Nguyên vật liệu sử dụng		Mã	Tỉ lệ (Kg)	Định mức/m ²	Cách làm	Khô tự nhiên
1	Sơn men chống thấm	Sơn men chống thấm	ST01	2	150-200gr/m ²	1. Khi pha hỗn hợp, sử dụng hỗn hợp sau 10 phút. 2. Thời gian sử dụng hỗn hợp: 2h 3. Sử dụng rulo chuyên dụng cho sơn dung môi, lăn hỗn hợp chống thấm đều lên bề mặt vật liệu	Thời gian khô: 6 - 8h vuốt nhám 180-240
		Đóng rắn	360	1			
Matic (nếu cần)		Matic	MT08	2	1. Trộn đều hỗn hợp: Matic và đóng rắn 2. Dùng dao trét các vị trí lỗi tạo bề mặt phẳng cho bề mặt tường 3. Đợi sơn men chống thấm khô, xả nhám 4. <u>THỜI GIAN SỬ DỤNG HỖN HỢP 5-10 PHÚT</u>	Thời gian khô: 3 - 4h, xả nhám 180	
		Đóng rắn matic	MT09	1			
2	Sơn graphene nâu (Phương pháp lăn)	Sơn graphene nâu	GGR25	3	500gr/m ²	1. Sử dụng sau 10 phút, thời gian sử dụng 4h 2. Dùng con lăn lăn đều bề mặt vật liệu. Lăn 3 lần cho đều màu, lăn 1 và 2 cách nhau 1 - 3h Lưu ý: Nếu thời gian lăn giữa 2 lần quá 4h, phải xả nhám 240 trước khi lăn lần 2	Khô hoàn toàn: 24 - 36h
		Đóng rắn	842	1			
Ghi chú: Định mức tiêu hao, tỉ lệ pha nêu trên áp dụng trên mặt phẳng nằm ngang, định mức tăng/giảm tùy vào điều kiện thực tế, tay nghề người thợ và bề mặt vật liệu thực tế trong quá trình làm mẫu. Quy trình này được thực hiện thử nghiệm trên mẫu chưa được áp dụng trên dây chuyền sản xuất hàng loạt. Quy trình chính thức được áp dụng sau khi sơn thực tế trên sản phẩm.							

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Kỹ Thuật viên